

# EcoAluver

**Peinture aluminium à base d'eau pour la protection de membranes bitume-polymère**



#### Utilisations

ECOALUVER est le revêtement idéal pour la protection de surfaces bitumineuses de toitures. ECOALUVER est une peinture couleur argent brillant. Sa fonction protectrice est assurée par son haut niveau de réflexion et diffusion des rayons solaires, par la barrière à l'infiltration de ces rayons, d'un fort pouvoir liant de résines très stables et répulsives. Le film réalisé avec ECOALUVER est assez élastique pour soutenir les « mouvements » de la membrane bitumineuse sur laquelle doit être appliquée. L'application de ECOALUVER peut venir à l'aide d'un pinceau, un balai-brosse, un rouleau ou un pistolet.

#### Description

Pâte de couleur blanc, gris ou rouge. Peinture aluminium résineuse à base d'eau.

#### Conditionnement

Bidons de 20 kg, 10 kg ou 5 kg.

#### Stockage

ECOALUVER conserve l'efficacité de ses caractéristiques de prestation pendant 12 mois, dans les conditionnements intégrés à l'abri du gel et des températures élevées.

#### Application


- Utiliser les EPI prévus par la loi ;
- Bien nettoyer le support ;
- Sur surfaces bitumineuses il est conseillé de l'utiliser après minimum 40/60 jours depuis l'application de la membrane. L'application sur des membranes avec traitement Bituver DECOTEX peut être, par contre, effectuée immédiatement ;
- Appliquer sur des supports secs et faire attention à éliminer les poudres restants ;
- Température d'utilisation de +5°C à +35°C; ne pas appliquer en cas de risque de gelées nocturnes, pluie imminente ou brouillard épais ;
- Bien mélanger le produit ;
- ECOALUVER n'a pas besoin d'être dilué et il est prêt pour être utilisé ;
- Appliquer uniformément ECOALUVER sur la surface à l'aide d'un pinceau, un balai-brosse, un rouleau ou un pistolet ;
- Appliquer 2 mains ;
- Ne pas exposer les bidons au soleil avant l'utilisation ;
- Ne pas utiliser sur surfaces exposées à stagnation d'eau, prévoir les pentes adaptées.

Caractéristiques techniques	EcoAluver
<b>Composition</b>	Pigment d'aluminium en émulsion aqueuse, additifs
<b>Couleur du produit</b>	Aluminium opaque
<b>Couleur du film sec</b>	Aluminium brillant
<b>Viscosité</b>	À 20°C 8000 CPS
<b>pH</b>	7.5
<b>Poids spécifique</b>	1050 gr/l ± 3%
<b>Résidu sec</b>	11% ± 3%
<b>Consommation</b>	De 0,100 à 0,150 kg/m <sup>2</sup>
<b>Séchage en surface</b>	À 20°C 90 minutes
<b>Séchage en profondeur</b>	6 h
<b>Temps de recouvrement</b>	12 h à 20°C
<b>Résistance aux rayons U.V.</b>	Excellent

Le système qualité de Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. est certifié selon la norme EN ISO 9001.

Les produits supposent des modes d'application et de stockage appropriés.

Saint-Gobain Isover Italia se réserve le droit de modifier les données techniques de la présente fiche à tout moment et sans aucun préavis.



Isover Saint-Gobain  
è socio ordinario  
del CBC Italia

CODICE: STCBF 025  
REVISIONE: 01  
DATA: APRILE 2012  
PAGINA: 1/1

