

# Fiche technique commerciale

# ECOPRIVER

## Apprêt bitumineux à base d'eau



### Conditionnement

Bidons en métal de 20 kg. D'autres formats sont aussi disponibles sur demande.

### Description

Apprêt d'adhérence à base de gel de bitume en émulsion aqueuse.

### Application

- Utiliser les EPI prévus par la loi
- Bien nettoyer le support
- Brosser les surfaces à traiter en ayant soin, le cas échéant, d'éliminer toutes les parties friables et non adhérentes
- Agiter énergiquement le produit avant l'emploi
- Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet
- Appliquer entre +5 °C et + 35 °C ; il est conseillé l'application >10 °C ;
- À cause du séchage rapide d'ECOPRIVER, il est recommandé de garder les équipements d'étalement propres pendant l'utilisation
- Éviter les applications en cas de brouillard très épais ou de pluie imminente;
- ECOPRIVER peut être dilué jusqu'à 25 % avec de l'eau.

ECOPRIVER est généralement utilisé comme apprêt antipoussière et apprêt pour la pose de membranes bitumineuses préfabriquée, ainsi que dans la préfabrication comme protecteur pour les surfaces en béton. ECO PRIVER peut également être utilisé sur des surfaces en métal. ECO PRIVER est très fluide, de couleur marron, et a un bon degré de viscosité.

### Stockage

ECOPRIVER craint le gel. Il est recommandé d'entreposer le produit sous couvert et de l'utiliser dans les douze mois à compter de la date de l'entreposage.

<b>Composition</b>	Émulsion bitumineuse stabilisée, agents d'évaporation, additifs, agents épaississants
<b>Couleur du produit</b>	Marron
<b>Couleur du film sec</b>	Noir
<b>Viscosité</b>	6 000 CPS à 20°C
<b>pH</b>	12
<b>Poids spécifique</b>	1030 g/l ± 3%
<b>Résidu sec</b>	38% ± 3%
<b>Consommation</b>	De 0,25 à 0,400 kg/m <sup>2</sup>
<b>Séchage en surface</b>	60 minutes à 20°C
<b>Séchage en profondeur</b>	180 minutes à 20°C sur béton

Les produits supposent des modes d'application et de stockage appropriés. Les données techniques indiquées dans le présent document ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Saint-Gobain PPC Italia se réserve le droit de modifier les données techniques de la présente fiche à tout moment et sans aucun préavis.



CODE : STCBF 24  
RÉVISION : 01  
DATE : NOVEMBRE 2013  
PAGE : 1/1

**Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Brand Isover**  
Siège social : 6, via Ettore Romagnoli – 20146 Milan  
Usine Bituver : 15, via G.Pastore – 66013 Chieti Scalo (CH) – Tél. 0871/588021 – Fax 0871/552483  
[www.bituver.it/fr](http://www.bituver.it/fr)

